

Technisches Datenblatt

KÖHLERboard

Dicke (mm)	Flächengewicht (g/m ²)	Rohdichte (spez. Gewicht) (g/cm ³)	Spezifisches Volumen (cm ³ /g)
0,50	325	0,650	1,54
0,75	461	0,615	1,63
1,00	615	0,615	1,63
1,20	738	0,615	1,63
(*) 1,50	923	0,615	1,63
2,00	1.230	0,615	1,63
(*) 2,20	1.353	0,615	1,63
2,50	1.538	0,615	1,63
3,00	1.845	0,615	1,63
3,50	2.153	0,615	1,63
4,00	2.460	0,615	1,63
4,40	2.706	0,615	1,63

Abstufung:	Zwischen den angegebenen Dicken und Flächengewichten sind weitere Abstufungen möglich. Bis (*) 2,20 mm ungeklebt und ab (*) 1,50 mm geklebt lieferbar.
Relative Feuchte:	55 % bei 20 ° C
Formate:	ungeklebt: 40 bis 168 x 50 bis 180 cm geklebt: 40 bis 120 x 50 bis 180 cm
Rollen:	Breite: 70 bis 168 cm max. Dicke 1,90 mm Hülse: 300 mm Rollendurchmesser: 120 bis 160 cm
Zuschnitte:	Kleinere Formate sind mit Schneidzuschlag lieferbar
Grenzwerte:	Dicke: +/- 6 % Flächengewicht: +/- 6 % Rohdichte: +/- 6 % Relative Feuchte: +/- 10 Format: Längs- und Querschnitt: + 2 mm / - 0 mm
Besonderheiten:	Rohstoff: 100 % Altpapier der Güteklasse 1.02 und somit ein Recyclingprodukt. Entspricht DIN EN 71 Teil 3 "Sicherheit von Spielzeug". Ist nach DIN 53160 "Speichel- und Schweißsecht".

Stand: 01.10.2013