March 2012 L Edition

PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA
SPECIFICATION OF
EXTRAPRINT PAPERPLUS

Physical Test / Kind of Test	Test Method / Reference	*Basic-Weight*(g/m²)											
		60	70	74	75	80	89	90	100	104	110	118	120
Grammage, g/m²	T410 om-98	60 ± 4%	70 ± 4%	74 ± 4%	75 ± 4%	80 ± 4%	89 ± 4%	90 ± 4%	100 ± 4%	104 ± 4%	110 ± 4%	118 ± 4%	120 ± 4%
Thickness, µm	T411 om-97	77 ± 4	90 ± 4	96 ± 4	96 ± 4	100 ± 4	112 ± 4	112 ± 4	125 ± 5	131 ± 5	138 ± 5	151 ± 5	151 ± 5
Smoothness, sec/10ml	T479 om-91	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10
Brightness, %ISO (C/2°)	ISO 2470-1999	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1
Opacity, %	ISO 2471-1999	≥ 88	≥ 90	≥ 91	≥ 91	≥ 92	≥ 93	≥ 93	≥ 95	≥ 95.5	≥ 96	≥ 97	≥ 97
Wax Pick, °A	T459 om-93	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16

Quality Assurance

CHRESNO JUNIARSO

1.мapт.12